

## 1 – COMPOSIÇÃO

Cimento branco, agregados miúdos e aditivos especiais.

## 2 – USO RECOMENDADO

O cimento branco é versátil e oferece diversas opções em acabamentos e decorações, podemos citar algumas delas:

- para aplicação em mosaico, parapeito e soleiras;
- revestimentos coloridos e texturizados;
- produção de artefatos (vasos, fontes e esculturas);
- fixação de equipamentos, pequenos reparos e preenchimento de alvenarias;
- fixação de bacias sanitárias e pias;
- granito para escadas;
- assentar tijolo de vidro.

Observação: O uso deve ser evitado em cozinhas e banheiros, porque a massa in natura é muito permeável e absorve produtos de limpeza com o tempo.

## 3 – LOCAIS DE APLICAÇÃO

Juntas de 3 a 13 mm entre peças cerâmicas, pedras, granitos e mármore.

## 4 – FERRAMENTAS UTILIZADAS

Espátula de plástico, frisador, desempenadeira, medidor de água, espaçadores plásticos, EPI – Equipamento Proteção Individual.

## 5 – PREPARO DE SUPERFÍCIE E UTILIZAÇÃO

Utilizar um recipiente limpo e misturar 330ml de água para 1Kg de cimento branco composto até obter uma massa homogênea. Deixar o material em repouso por 10 minutos e misturar novamente antes do uso. O material preparado deve ser utilizado no máximo em 2h.

## 6 – MODO DE APLICAÇÃO

- Umedecer as juntas antes da aplicação;
- Certifique-se de que não existe sujeira ou partes soltas entre as juntas. Com o auxílio de uma espátula de plástico, pressione o produto sobre as juntas para obter um preenchimento uniforme. Retire o excesso e frise com um frisador ou a ponta da espátula.

## 7 – LIMPEZA

Após aplicação utilize uma esponja úmida para promover o acabamento final. A esponja deverá ser frequentemente lavada durante o acabamento. Nunca utilize ácido.

ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP

**Matriz**  
CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0  
Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas  
Benevides/Pará - CEP: 68.795-000  
Fone: (91) 3724-1453

**Filial**  
CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0  
Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial  
São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090  
Fone: (91) 3724-1453

## **8 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Estado físico produto: sólido pó  
Densidade aparente: 2,95 g/cm<sup>3</sup>  
Cor branco

## **9 – VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

A validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. O produto deverá ser armazenado em local seco, protegido das intempéries, sobre estrado de madeira, com no mínimo 30 cm de afastamento da parede e com pilhas de 20 sacos.

## **10 – REFERÊNCIAS DE NORMA**

NBR 12.989/1993 -Cimento Portland branco.

**ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP**

**Matriz**

**CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0**  
**Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas**  
**Benevides/Pará - CEP: 68.795-000**  
**Fone: (91) 3724-1453**

**Filial**

**CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0**  
**Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial**  
**São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090**  
**Fone: (91) 3724-1453**