

1 – COMPOSIÇÃO

Argamassa colante Plastimassa ACIII Pastilha é composta de cimento portland (branco), calcário dolomítico, pigmentos e aditivos especiais que conferem excelente aderência.

2 – USO RECOMENDADO

Indicada para assentar e rejuntar simultaneamente pastilhas de cerâmica, de porcelana e de vidro em pisos e paredes internas e externas, saunas até 70°C, fachadas e áreas de grandes movimentações de pedestre.

3 – LOCAIS DE APLICAÇÃO

Argamassa colante Plastimassa ACIII Pastilha deve ser aplicada sobre emboço ou contrapiso de cimento desempenados e sarrafeados, curados no mínimo por 14 dias ou argamassa de revestimento. Parede de concreto com no mínimo 28 dias de cura.

4 – FERRAMENTAS UTILIZADAS

Desempenadeira dentada, colher de pedreiro, misturador mecânico, martelo de borracha, medidor de água, espaçadores de rejunte, EPI – Equipamento Proteção Individual.

5 – PREPARO DE SUPERFÍCIE E UTILIZAÇÃO

A superfície a ser aplicada a argamassa colante Plastimassa ACIII Pastilha deve estar estruturalmente intacta, limpa e isenta de sujeira, óleo, graxa, tinta, engobe e desmoldante. A superfície que estiver seca e/ou empoeirada deve ser, primeiramente limpa e umedecida.

Utilizando um recipiente limpo, adicione de 4,5 a 5 litros de água conforme indicado na embalagem para cada 15kg de argamassa. Misture até obter uma massa homogênea, deixando em repouso por 15 minutos antes da aplicação. O produto deve ser utilizado em no máximo 2h.

6 – MODO DE APLICAÇÃO

Aplique a argamassa com o lado liso e depois com a desempenadeira de 8x8x8 mm forme os cordões, em seguida passe a argamassa no verso das placas das pastilhas tomando o cuidado de preencher todas as juntas, logo em seguida aplique a pastilha sobre os cordões frescos, faça uma leve pressão com as mãos. Remisture a argamassa retirada com a desempenadeira ao restante do material.

ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP

Matriz

CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0
Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas
Benevides/Pará - CEP: 68.795-000
Fone: (91) 3724-1453

Filial

CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0
Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial
São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090
Fone: (91) 3724-1453

7 – LIMPEZA

Inicie a remoção do papel quando a argamassa estiver firme e com 45 minutos após a aplicação. Dê o acabamento com esponja levemente umedecida até no máximo 40 minutos da retirada do papel. Para pastilhas unidas com ponto de cola, não passe argamassa no verso, assente com desempenadeira de 8x8x8 mm e com a mesma argamassa rejunte com desempenadeira de borracha, tomando cuidado de preencher todas as juntas.

8 – RENDIMENTO

Para o cálculo de consumo em m², teremos um consumo de 6 a 8kg/m².

9 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tempo em aberto ≥ 20 minutos para temperatura de 22°C

Tempo de manuseio 2 horas para temperatura de 22°C

Liberação para tráfego 7 dias

Estado físico produto sólido pó

Cor: 15 cores

Densidade aparente 1,4 g/cm³

Ponto de fulgor não inflamável

Explosividade não explosivo

Solubilidade forma suspensão

Cura normal ≥ 0,5 MPa

Cura submersa ≥ 0,5 MPa

Cura estufa ≥ 0,5 MPa

Tempo em aberto – 20 min ≥ 0,5 MPa

Deslizamento < 2,0 mm

10 – VALIDADE E ARMAZENAMENTO

A validade do produto é de 240 dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

O produto deverá ser armazenado em local seco, protegido das intempéries, sobre estrado de madeira, com no mínimo 30 cm de afastamento da parede e com pilhas de no máximo 1,5m de altura.

ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP

Matriz

CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0

Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas

Benevides/Pará - CEP: 68.795-000

Fone: (91) 3724-1453

Filial

CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0

Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial

São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090

Fone: (91) 3724-1453

11 – REFERÊNCIAS DE NORMA

NBR 14081-1/2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas Parte 1: Requisitos

NBR 14081-2/2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas Parte 2: Execução do substrato-padrão e aplicação da argamassa para ensaios

NBR 14081-3/2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas Parte 3: Determinação do tempo em aberto

NBR 14081-4/2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas Parte 4: Determinação da resistência de aderência à tração

NBR 14081-5/2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas Parte 5: Determinação do deslizamento

ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP

Matriz

CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0
Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas
Benevides/Pará - CEP: 68.795-000
Fone: (91) 3724-1453

Filial

CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0
Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial
São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090
Fone: (91) 3724-1453