

1 – COMPOSIÇÃO

É um pó branco, composto basicamente de sulfato de cálcio hidratado, com menos de 2% de impurezas (sílica, sulfato de magnésio, argila e sais solúveis).

2 –USO RECOMENDADO

Utilizado em moldagem, recomposição e aplicação de pequenas peças em gesso e pequenos reparos em gesso.

3– LOCAIS DE APLICAÇÃO

Molduras, sancas, blocos, placas e outros elementos decorativos derivados de gesso.

4 – FERRAMENTAS UTILIZADAS

Desempenadeira, espátula, medidor de água, linha de nylon, esquadro, EPI – Equipamento Proteção Individual.

5 – PREPARO DE SUPERFÍCIE E UTILIZAÇÃO

Recomendamos limpar a base retirando as partículas de poeira, resíduo de graxa, óleo e eflorescência em superfície lisa. Para ajudar na aplicação e necessário umedecer a base.

6 – MODO DE APLICAÇÃO

Utilizar um recipiente limpo e adicionar 350ml de água para 1kg de gesso até obter uma mistura homogênea. Esta mistura se dará no máximo de 2 minutos. O produto deverá ser aplicado no prazo máximo de 10 minutos.

7 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico produto: sólido pó
Densidade aparente: 0,5 a 0,8 kg/dm³
Cor branco

8 – VALIDADE E ARMAZENAMENTO

A validade do produto é de 240 dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

O produto deverá ser armazenado em local seco, protegido das intempéries, sobre estrado de madeira, com no mínimo 30 cm de afastamento da parede e com pilhas de no máximo 20 sacos cada.

ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP

Matriz
CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0
Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas
Benevides/Pará - CEP: 68.795-000
Fone: (91) 3724-1453

Filial
CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0
Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial
São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090
Fone: (91) 3724-1453

9 – REFERÊNCIAS DE NORMA

NBR 13207/1994 – Gesso para construção civil: especificação.

NBR 13867/1997 – Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso, matérias, preparo, aplicação e acabamento.

ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP

Matriz

CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0
Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas
Benevides/Pará - CEP: 68.795-000
Fone: (91) 3724-1453

Filial

CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0
Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial
São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090
Fone: (91) 3724-1453