

## 1 – COMPOSIÇÃO

Argamassa de rejuntamento composta de cimento (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos, aditivos químicos e polímero.

Este rejunte é base cimentícia, do tipo II, e é impermeável, resinado, antifungo e proporciona um acabamento liso, além de ter alta resistência a abrasão e esfrelamento.

## 2 – USO RECOMENDADO

- Em juntas de assentamento de 1 até 10 mm entre revestimentos cerâmicos, em áreas interna e externas (até 2 pavimentos);
- Em juntas de assentamento de 1 até 10 mm entre revestimentos em porcelanatos, em áreas interna e externas (até 2 pavimentos);
- Em juntas de assentamento de 1 até 10 mm entre revestimentos em pedras, em áreas interna e externas (até 2 pavimentos);
- Em juntas de assentamento de 1 até 10 mm entre revestimentos em granitos, em áreas interna e externas (até 2 pavimentos);
- Em juntas de assentamento de 1 até 10 mm entre revestimentos em mármore, em áreas interna e externas (até 2 pavimentos);

## 3 – USO NÃO RECOMENDADO

- Rejuntamento de juntas falsas em revestimentos;
- Rejunte de piscinas;
- Fachadas acima de 2 pavimentos.

## 4 – FERRAMENTAS UTILIZADAS

Desempenadeira de borracha, recipiente para mistura, colher de pedreiro, medidor de água, espaçadores de rejunte, EPI – Equipamento Proteção Individual.

## 5 – PREPARO DE SUPERFÍCIE E UTILIZAÇÃO

- Utilizar um recipiente limpo
- Misturar 330ml de água para 1Kg de rejunte até obter uma mistura homogênea. Deixar em repouso por 10 minutos, remisturando antes do uso.
- O material preparado deve ser utilizado no máximo em até 2 horas.
- Em condições extremas (altas temperaturas e ventos fortes) umedecer a junta com água.

## 6 – MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicar em revestimentos que tenham sido assentados há 72 horas. Antes deste prazo, poderá ocorrer manchas no rejuntamento que foi aplicado.
- Umedecer as juntas antes da aplicação.

ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP

**Matriz**

CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0  
Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas  
Benevides/Pará - CEP: 68.795-000  
Fone: (91) 3724-1453

**Filial**

CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0  
Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial  
São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090  
Fone: (91) 3724-1453

- Aplicar com o auxílio de uma desempenadeira de borracha nas áreas da junta, pressionado para dentro até obter o completo preenchimento. Retire o excesso com a própria desempenadeira.
- Limpe após 30 minutos da aplicação, utilizando uma esponja macia e úmida com movimentos circulares. Não utilizar ácido para limpar o revestimento.
- Em áreas externas proteger o rejuntamento da ação do sol e da chuva por 24h (exemplo fachadas).

## 7 – LIMITAÇÕES

- Não adicionar água além do recomendado sob o risco de comprometer a eficácia do produto.
- Cerâmica foscas ou porosas devem ser protegidas do contato com o rejuntamento para não mancharem e/ou apresentarem dificuldade de remoção dos resíduos do rejuntamento.

## 8 – LIMPEZA

Realizar no máximo em uma hora após o assentamento do revestimento, utilizando esponja limpa e umedecida. Finalizar com estopa limpa.

Limpezas rotineiras devem ser feitas com água e detergente neutro após 14 dias.

## 9– RENDIMENTO

TABELA CONSUMO REJUNTE FLEXIVEL CERÂMICA E PORCELANATO										
mm x mm x mm	consumo (g/m <sup>2</sup> )									
L x C x E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50X50X6	420	840	1260	1680	2100	2520	2940	3360	3780	4200
100x100x6	210	420	630	840	1050	1260	1470	1680	1890	2100
200x200x6	105	210	315	420	525	630	735	840	945	1050
300x300x6	70	140	210	280	350	420	490	560	630	700
400x400x8	70	140	210	280	350	420	490	560	630	700
420x420x8	67	133	200	267	333	400	467	533	600	667
450x450x8	62	124	187	249	311	373	436	498	560	622
500x500x8	56	112	168	224	280	336	392	448	504	560
600x600x8	47	93	140	187	233	280	327	373	420	467
620x620x8	45	90	135	180	225	270	315	360	405	450
800X800X8	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350
900X900X8	31	62	93	124	155	186	217	248	279	310
1000X1000X8	28	56	84	112	140	168	196	224	252	280
600x1200x8	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350

ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP

Matriz

CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0  
 Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas  
 Benevides/Pará - CEP: 68.795-000  
 Fone: (91) 3724-1453

Filial

CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0  
 Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial  
 São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090  
 Fone: (91) 3724-1453

## 10 – CORES DISPONÍVEIS



## 11 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico: produto sólido pó

Cores disponíveis: 15 cores

Densidade aparente: 1,1 g/cm<sup>3</sup>

Ponto de fulgor: não inflamável

Explosividade: não explosivo

Solubilidade: forma suspensão

## 12 – VALIDADE E ARMAZENAMENTO

A validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. O produto deverá ser armazenado em local seco, protegido das intempéries, sobre estrado de madeira, em pilhas de até 20 sacos.

## 13 – REFERÊNCIAS DE NORMA

NBR 14992/2003 – Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas - Requisitos e métodos de ensaios.

ICATIL INDÚSTRIA DE ARGAMASSA LTDA – EPP

Matriz

CNPJ: 06.915.272/0001-06 IE: 15.239.812-0

Rodovia Augusto Meira Filho s/nº - Quatro Bocas

Benevides/Pará - CEP: 68.795-000

Fone: (91) 3724-1453

Filial

CNPJ: 06.915.272/0002-89 IE: 12.341.721-0

Rodovia BR 135 s/nº - Distrito Industrial

São Luís/Maranhão - CEP: 65.099-090

Fone: (91) 3724-1453